

Madras® Graffiti

Technisches Datenblatt

Rev. 10.01.2018

Hersteller: VitrealSpecchi spa

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäß der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistungseigenschaften: eine Seite der Scheibe ist chemisch und permanent bearbeitet, um die Durchsicht zu verschleiern und die Lichtdurchlässigkeit zu behalten. Die schimmernde eingätzte Textur ist bei Berührung angenehm materiell. Optimale Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Reinigungsleichtigkeit.

Scheibengröße: 2250 x 3210 mm (nutzbar 2210 x 3170 mm).

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10/12 mm.

Farben: extraweiß, weiß, rosa, grün, grau, bronze, blau.

Die angegebene Standardverfügbarkeit der Farben/ Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden.


Gewicht: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mit dem Basismaterial kompatiblen mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Gravieren, Bohren, Härten, Laminieren, Biegen, Lackieren, Emaillieren, usw.

Reinigung: Wenn das Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch aus Baumwolle oder, vorzugsweise, aus Mikrofaser abtrocknen mit dem wiederholt vorsichtig in die gleiche Richtung gewischt wird.

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen



Madras® Graffiti

und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;

- *niemals* im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Anwendungen:

Innenanwendungen: Türen, Trennwände, Einrichtung, Duschen, usw.

Außenanwendungen: Verkleidungen, Fassaden, Schutzdächer, Geländer, usw.

Fehlertoleranz für von Verarbeitung herrührenden Beanstandungen:

Defekte, die ab 1,5 m erkennbar sind.

Fehlertoleranz für von Floatglasproduktion herrührenden Beanstandungen:

siehe Norm UNI EN 572-2.

Vitrealspecchi Spa

Via IV Novembre 95
22066 Mariano Comense CO
Italien
T. +39 031 745062
E. info@vitrealpecchi.it



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen; wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.