

Madras® Grid XP Flooring

Technisches Datenblatt

Rev. 17.09.2018

Hersteller: Vitrealpecchi spa

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäß der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung: einseitig chemisch und permanent geätztes Glas, charakterisiert durch eine kreisförmige Gittertextur. Die Oberkante des Gitters ist matt und aufgeraut, die Unterkante ist glänzend. Es ermöglicht eine verschleierte Durchsicht und jedoch eine wirkungsvolle Lichtdurchlässigkeit.

Scheibengröße: 2250 x 3210 mm (nutzbar 2210 x 3170 mm)

Stärken: 8/10 mm

Farben: weiß, extraweiß.

Die angegebene Standardverfügbarkeit der Farben/Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden.

Gewicht: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Leistungen/Durchgeführte Tests:

Geprüfte Rutschfestigkeit mit Methode BCR-Tortus: $\mu > 0,40^*$

Geprüfte Rutschfestigkeit gemäß Norm DIN 51130: Bewertungsgruppe: R13**

Geprüfte Rutschfestigkeit gemäß Norm DIN 51097: Bewertungsgruppe C***

Geprüfte Rutschfestigkeit mit Methode BOT 3000 gemäß Norm ANSI A137-1:2012: $> 0,42^{****}$

Innen- und Außenanwendungen: Stufen, Fußböden, schwimmende Bodenbeläge, Laufstege, usw.

Kompatible Bearbeitungen: alle mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Gravieren, Bohren, Laminieren, Härten, usw.

Reinigung: Wenn Madras®-Glas eingesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel usw. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Zur übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort abtrocknen.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

Madras® Grid XP Flooring

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- *niemals* im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlertoleranz für von Verarbeitung herrührenden Beanstandungen: Defekte, die ab 1,5 m erkennbar sind.

Fehlertoleranz für von Floatglasproduktion herrührenden Beanstandungen: siehe die Norm UNI EN 572-2.

*Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n. 2392/2014

**Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n. 2394/2014

*** Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n. 2392/2014

**** Main Laboratory Sassuolo/Italy: test report n. 2332/2014

Vitrealpecchi Spa

Via IV Novembre 95
22066 Mariano Comense CO
Italien

T. +39 031 745062

info@vitrealpecchi.it

de.vitrealpecchi.com



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.